BADILITH®

"Poudre" ou "Pâte"

(Badigeon à la chaux)

Le BADILITH® est un BADIGEON à base de chaux naturelle et d'adjuvants spécialement sélectionnés. Il permet de réaliser des finitions décoratives de grande finesse à l'extérieur et à l'intérieur. En BLANC ou COLORÉ, il est proposé sous forme de POUDRE ou de PÂTE. Son utilisation est prévue dans le DTU 26.1 (annexe 3).

▲ CONSERVATION et GARANTIE :

- A l'abri de l'humidité et dans le seau non ouvert
  - 1 an pour le BADILITH® POUDRE seau de 4 kg
  - 1 an pour le BADILITH® PÂTE seau de 5 kg
- Responsabilité civile fabricant.

▲ COMPOSITION :

- Chaux Naturelle Pure 96,5 % minimum sur l'extrait sec
- Additifs organiques 3,5 % maximum sur l'extrait sec

▲ SUPPORTS ADMISSIBLES :

Tous supports enduits au mortier hydraulique, les supports plâtre (avec une impression préalable).
A l'exception des supports peints
(voir note CCTP pour plus de précisions)

▲ PRÉCAUTIONS d'EMPLOI :

- 8°C < température < 25°C
- Appliquer sur des supports solides, propres, uniformément secs.
- Humidifier les supports.
- **Précautions complémentaires (voir CCTP).**

▲ PRÉPARATION du BADILITH :

Les dilutions peuvent être augmentées en fonction des finitions recherchées Patines, lavis...	Quantité d'eau de gâchage par seau	Quantité d'eau de gâchage en litre : pour 1 litre de poudre ou de pâte	Rendement en m² pour 1 seau en 2 ou 3 couches
BADILITH® POUDRE seau de 4 kg	16 à 20 litres	2 litres	30 m² en 2 couches 16 m² en 3 couches
BADILITH® PÂTE seau de 5 kg	5 à 10 litres	1,5 à 3 litres	25 m² en 2 couches 13 m² en 3 couches

▲ APPLICATION et MATÉRIEL :

- Effectuer le mélange de préférence de façon mécanique (perceuse munie d'un fouet...).
- Remuer périodiquement la suspension toutes les 3 à 5 minutes et avant chaque prélèvement.
- Appliquer 2 à 3 couches (chaque couche sans interruption) horizontalement pour la 1ère et de haut en bas pour les suivantes.
- Les travaux demandent une protection aux intempéries pendant 1 semaine minimum.
- Chaque couche sera uniformément sèche avant application de la suivante (12 heures minimum).
- Utiliser de préférence des brosses et pinceaux en soie naturelle.
- BADIGEON ÉPAIS - 1 volume de BADILITH® "poudre" pour 0,8 volume d'eau (voir notre cahier de Prescriptions Techniques).
- Le BADILITH® peut aussi servir de base à la réalisation de stucs.
- La résine ACRODECO® peut être additionnée à raison de 5 à 10 % du poids de l'eau pour limiter le farinage du BADILITH®.

➡ NOTA : *Un cahier technique plus détaillé est disponible à SAINT-ASTIER. DEMANDEZ-LE*

chaux & enduits de St-Astier
CESA
24110 SAINT-ASTIER
Tél. 05 53 54 11 25 - Fax. 05 53 04 67 91
E-mail : cesa@c-e-s-a.fr Site internet : www.c-e-s-a.fr

Le Spécialiste des Chaux Naturelles

Nuancier BADILITH® PÂTE et POUDRE

20	21	23	24
26	31	86	96

Pour le BADILITH® "Poudre", d'autres teintes sont réalisables. Le BADILITH® (20) peut également être coloré sur chantier avec les colorants CESA

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

✔ AVERTISSEMENT :

⇨ La reproduction photographique ci-dessus n'est qu'un GUIDE et ne saurait refléter exactement toutes les nuances de couleur que l'on peut obtenir avec la poudre ou la pâte. La réalisation d'un échantillon pour confirmer la teinte est nécessaire.
⇨ D'autres teintes peuvent aussi être étudiées.

✔ **Teintes ci-dessus :**

⇨ Elles ont été réalisées au dosage de 1 kg de pâte pour un litre d'eau.

✔ **Responsabilité :**
⇨ Les teintes murales finales dépendent trop des conditions de mise en œuvre (humidité, froid, chaleur, temps d'attente entre couches, nature du support...), nous déclinons toute responsabilité si la couleur et l'aspect final du Badilith® sont différents des teintes ci-dessus.

chaux & enduits de St-Astier
CESA
24110 SAINT-ASTIER
Tél. 05 53 54 11 25 - Fax. 05 53 04 67 91
E-mail : cesa@c-e-s-a.fr Site internet : www.c-e-s-a.fr

Le Spécialiste des Chaux Naturelles

Imprimerie IOTA - 24110 SAINT-ASTIER - Novembre 2008