MONO SAINT-ASTIER®

Enduit monocouche d'imperméabilisation et de décoration



Le MONO SAINT-ASTIER est un enduit monocouche prêt à l'emploi. Il est composé de Chaux Naturelle Pure, de ciment blanc, de sables sélectionnés et d'adjuvants.

Enduit monocouche One Coat mortar
CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED

Marquage CE
NF EN 998.1
Type : OC3 ; classe CS III
Rétention d'eau : Moyenne

SCHÉMA DU MATÉRIEL

• CONDITIONNEMENT :
Sac de 30kg, palette houssée de 1T470 soit 49 sacs

• CONSERVATION ET GARANTIE :
- 1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité, et dans l'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilité civile fabricant.

• PRÉCAUTIONS CLIMATIQUES :
Entre 5 et 30°C. Déconseillée par temps de gel, vent violent, fortes précipitations et par fortes chaleurs, humidifier les supports à refus la veille et les réhumidifier le jour de l'application et maintenir humide, par pulvérisations modérées, l'enduit fini pendant 48 heures.

• SUPPORTS ADMISSIBLES :
- Supports : A 501-45 M 177 pour Mono Saint-Astier TF
  449-45 M 151 pour Mono Saint-Astier M
- Support exclus : Brique de structure type MONOMUR

• CONSOMMATION :
1,6 à 1,7 kg/m² par mm d'épaisseur.

• PRÉPARATION DES SUPPORTS :
- Ils doivent être conformes au DTU 26.1, 20.1 et 21.

- Ils seront sains, propres et dépoussiérés.

- Les supports bétons ou non absorbants seront décapés et nettoyés par piquage, sablage ou lavage à très haute pression (au moins 400 bars) et un microgobetis d'accrochage avec MICROFIX sera réalisé.

- Dans le cas d'application sur coffre de volet roulant, ceux-ci devront être préparés conformément à leur avis technique.

• PRÉPARATION DU MORTIER :
- Ajouter 4,5 à 5,5 litres d'eau par sac de 30 kg.
- Mélanger mécaniquement 3 à 5 minutes maximum.

• APPLICATIONS ET ÉPAISSEUR :
- Sur supports absorbants, l'application de MONO SAINT-ASTIER doit être effectuée en deux passes contemporaines afin de réguler le fond. (Ceci ne doit pas remplacer l'humidification préalable du support).

- Finition brute de projection :
une première passe serrée d'au moins 10 mm après un dressage, suivie d'une deuxième (avant 6 h ou raffermissement) qui donne l'aspect final.

- Finition grattée :
une ou deux passes serrées de 15 mm.
Après grattage, l'épaisseur minimale sera en tout point de 10 mm.

- Finition talochée en grande surface :
(cette finition est délicate en grande surface et sujette à nuance).
a) appliquer une 1ère passe de 10 mm dressée, suivie après durcissement d'une 2ème de 5 mm qui sera talochée.
b) Appliquer une 1ère passe dressée de 10 mm d'épaisseur suivie après durcissement d'une 2ème de 10 mm qui sera grattée et immédiatement talochée afin d'obtenir 5 mm d'épaisseur pour cette passe.
- L'épaisseur finie devra être de 12 mm en tous points du support.

• NOTA
- Le MONO SAINT-ASTIER contenant de la chaux est naturellement moins sensible aux attaques des mousses, lichens, etc...
Toutefois, sur commande, il est possible d'augmenter ces qualités biocides par l'ajout d'un adjuvant spécifique.
Briques de structure MONOMUR, CESA distribue un Monocouche spécifique pour l'application sur briques MONOMUR le THERMOCROMEX® (demander sa fiche technique).
- Un C.C.T.P. plus détaillé est disponible à SAINT-ASTIER. DEMANDEZ-LE