PARIS DÉCO®

Enduit fin (prêt à l'emploi pour la rénovation)

chaux & enduits St Astier StA

....En Périgord.

Le PARIS DÉCO® est un MORTIER PRÊT À L'EMPLOI destiné à réaliser des finitions d'enduits, principalement taloché/lissé. Il est composé de CHAUX NATURELLE PURE de SAINT-ASTIER, de sable sélectionné de granulométrie maximale 0,76 mm de charges minérales spécifiques et d'adjuvants, il peut être appliqué manuellement ou en machine à projeter.

CONDITIONNEMENT :

Sac de 35kg, palette de 1T470 soit 42 sacs.

CONSERVATION ET GARANTIE :

- 1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité, et dans l'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilité civile fabricant.

PRÉCAUTIONS CLIMATIQUES :

Températures d'utilisation entre 8 et 30°C
Par fortes chaleurs, humidifier les supports et maintenir humide, par pulvérisations modérées, l'enduit fini pendant 48 heures.

SUPPORTS ADMISSIBLES :

- Tous supports conformes au DTU 26.1
- Les supports lisses et non absorbants : réaliser un gobetis.
- Les supports anciens à base de plâtre gros de construction : une sous-couche en Chaux de Saint-Astier ou en Chausable naturel® de Saint-Astier sera obligatoirement réalisée (voir fiches, demander notre cahier de prescriptions techniques particulières).

CONSOMMATION :

- 1,8 à 1,9 kg par m² et pour 1 mm d'épaisseur selon le type de finition.

2 av. Odilon Barrot - Maison Laffitte (78)

Marquage CE
EN 998.1
Type : GP ; classe CS I
Rétention d'eau : Moyenne

SCHÉMA DU MATÉRIEL

Un C.C.T.P. plus détaillé est disponible à SAINT-ASTIER. DEMANDEZ-LE

PRÉPARATION du MORTIER :

- Ajouter 6,5 à 7,5 litres d'eau par sac de 35 kg
- **Temps de malaxage :** 3 à 5 minutes.

TRAVAUX D'ENDUIT :

- Réalisation de la finition talochée :

Solution N°1 : Appliquer une couche d'enduit d'une épaisseur de 5 mm maximum, dresser et talocher, égrener si nécessaire les particules de sable restantes par un brossage doux.

Solution N°2 : Appliquer une couche d'enduit de 10 mm d'épaisseur dressée. Laisser tirer 2 à 4 heures (en fonction des conditions climatiques).

Gratter l'enduit à la taloche à clous.
Talocher à la taloche éponge et égrener si nécessaire.

- Réalisation de la finition talochée-lissée :

Idem solution n°2. Lisser au platoir immédiatement après avoir taloché à la taloche éponge.

- Réalisation de la finition grattée :

Idem solution n°2 avant talochage

FINITION TALOCHÉE, FRISÉE, LISSÉE :

Épaisseur continue de 5 mm maximum. Une note technique concernant cette finition est disponible à CESA.

chaux & enduits de St-Astier
CESA
24110 SAINT-ASTIER
Tél. 05 53 54 11 25 - Fax. 05 53 04 67 91
E-mail : cesa@c-e-s-a.fr Site internet : www.c-e-s-a.fr

Le Spécialiste des Chaux Naturelles