TÉRÉCHAUX®

NHL 2 (EN 459.1)

Le TÉRÉCHAUX® est une CHAUX NATURELLE FAIBLEMENT HYDRAULIQUE et de blancheur élevée. Elle est obtenue à partir de CHAUX NATURELLES PURES sélectionnées. Elle convient particulièrement aux travaux d'enduits (ou badigeons) sur les supports "peu résistants".

➨ CONDITIONNEMENT :

- Sac de 25kg, palette de 1T soit 40 sacs

➨ CONSERVATION ET GARANTIE :

- 1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité, et dans l'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilité civile fabricant.

➨ DOMAINES D'UTILISATION :

- Maçonnerie : DTU 20.1
- Enduit : DTU 26.1

Consolidation de maçonnerie,
Utilisation avec du chanvre, Badigeons : DTU 26.1
Annexe n° 3

➨ ÉQUIVALENCES :



1 brouette arasée de sable = 6 Seaux de 10 litres

TÉRÉCHAUX® 1 sac de 25 kg = 4 Seaux de 10 litres

➨ GÉNÉRALITES ET CONDITIONS DE MISES EN ŒUVRE :

CONDITIONS CLIMATIQUES :
Température d'utilisation :
- 8 à 30°C pour les mortiers de chaux pure
- 5 à 30°C pour les mortiers bâtards

Lors d'utilisation dans des conditions difficiles (froid et fortes exposition aux intempéries) et dans les zones froides (montagne...), une addition de ciment à raison de 1 seau pour 1 sac de chaux est conseillée.
Une hydrofugation des enduits de finition dans la masse peut être nécessaire.

➨ PRÉPARATION DES SUPPORTS - CHOIX DES SABLES :

- Les supports seront propres et sains. Sur les zones où l'humidité est permanente (zone de marnage) il est préférable de se limiter à la réalisation de rejointoiement.
- Humidifier les supports la veille de l'application. Par fortes chaleurs et (ou) vent notable, humidifier et maintenir humide par pulvérisations modérées l'enduit fini pendant 48 heures. Une protection de l'ensemble des façades exposées peut être nécessaire.
- Sur des supports lisses et non absorbants, une addition de résine type "ACROFIX" est nécessaire dans le mortier de chaux ; à défaut, réaliser un gobetis adjuvanté.

LES SABLES : Les sables utilisés pour la réalisation d'enduit ou de mortier doivent répondre à certaines caractéristiques définies ci-dessous.
1- Être lavés et propres (paragraphe 2.2 du DTU 26.1) et ne pas comporter d'éléments fins inférieurs à 80 microns.
2- Avoir une granulométrie étalée 0/1 mm ou 0/2 mm pour la finition talochée, 0/3 mm à 0/5 mm pour les sous couches et autres finitions.

ATTENTION : Le choix des sables est déterminant pour l'uniformité de la teinte et l'aspect de l'enduit ; il convient de stocker en 1 fois le sable nécessaire à la réalisation de l'ouvrage.

chaux & enduits de St-Astier
CESA
24110 SAINT-ASTIER
Tél. 05 53 54 11 25 - Fax. 05 53 04 67 91
E-mail : c-e-s-a@wanadoo.fr - Site internet : www.c-e-s-a.fr

Le Spécialiste des Chaux Naturelles